



BISEAL®

MRL - C

AGENTE DESMOLDEANTE EN BASE ACEITE MINERAL SIN DISOLVENTES PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES

DESCRIPCIÓN

BISEAL® **MRL - C** es un aceite mineral refinado fluido, sin disolventes petrolíferos, listo para usar como desmoldeante de encofrados en construcción para todo tipo de superficies, absorbentes o no absorbentes, como metal, madera, plástico, escayola, etc.

APLICACIONES

Desencofrado de piezas de hormigón "in situ" con encofrados metálicos, plástico, madera, escayola, etc, tanto de superficie absorbente como no absorbente, así como en toda clase de formas, permitiendo un desencofrado perfecto del hormigón.

VENTAJAS

- Fácil desencofrado del elemento.
- Gran capacidad antiadherente.
- Su gran capacidad para humedecer el soporte facilita su aplicación y evita la adherencia del hormigón.
- Sin disolventes petrolíferos y no inflamable. Libre de cloruros y fenoles. Respetuoso con el medio ambiente.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar seca y limpia de polvo de cemento, eliminándose restos de desencofrados previos, grasas, óxidos y otros restos extraños.

Aplicación

BISEAL® **MRL - C** se presenta listo para el uso, no añadir agua, no emulsionable en agua.

El producto se aplica mediante brocha, rodillo o pistola con boquilla, que forme un haz plano para evitar acumulaciones hasta empapar bien la superficie metálica en una o dos capas. Esperar de 15 a 30 minutos antes de la colocación del hormigón.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Producto no emulsionable. Producto listo para usar, no añadir agua, ya que se crea incompatibilidad por diferencia de fases y pérdida de propiedades.
- Procure que la aplicación sea homogénea en toda la superficie del encofrado.
- No aplicar con riesgo de lluvias previo al vertido del hormigón.
- Para cualquier aplicación no especificada en este Boletín Técnico o información adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado de **BISEAL**® **MRL - C** es sobre soportes no porosos 0,025 a 0,05 l/ m². El rendimiento aproximado de **BISEAL**® **MRL - C** sobre soportes porosos es de 0,05 a 0,1 l/m².

Este consumo es teórico estimado y se recomienda realizar un prueba in-situ para determinar el consumo exacto en base al tipo de soporte y condiciones de obra.

PRESENTACIÓN

BISEAL® **MRL - C** se presenta en garrafa de 25 litros, bidón de 220 litros y contenedor de 1.000 litros.

CONSERVACIÓN

Veinticuatro meses en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido de heladas.

SEGURIDAD E HIGIENE

BISEAL® MRL - C no es un producto tóxico, pero al colocar en obra debe tenerse en cuenta no utilizar las manos sin la protección de guantes de goma o gafas de seguridad. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

El producto no está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/CE. El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No1272/2008.

Hoja de Seguridad de **BISEAL® MRL - C** a su disposición.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto	
Aspecto y color	Aceite fluido color claro
Densidad (g/cm ³)	0,92 ± 0,1
Disolventes	No contiene
Cloruros	No contiene
Punto de inflamación (°C)	>100
Consumo* (l/ m ²)	
-Soporte no poroso	0,025 – 0,05
-Soporte poroso	0,03 – 0,05

*Se recomienda realizar un prueba in-situ para determinar el consumo exacto.

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®**, **S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº ES021542/ES021543

